

	ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ	DÖKÜMAN NO: A-G-01/AK3350
		YAYIN TARİHİ: 28.03.2003
		REVİZYON NO: 1
		REVİZYON TARİHİ: 05.01.2004
		SAYFA NO: 1/1

SARI PASİVASYON (SIVI) AK 3350

Atılım **K**imyasalları



**SARI PASİVASYON (SIVI)
AK 3350**

ÜRÜN TANIMI

AK 3350 Sarı pasivasyon çinko ve kadmiyum kaplamaların korozyon direncini arttırmak üzere geliştirilmiş bir üründür. AK 3350 kaplamalara sarı janjanlı bir görünüm verir.

BANYO KURULUŞU

100 litrelik banyo 1 litre AK 3350 ile kurulur.

İŞLETME PARAMETRELERİ

PVC veya PP tanklar kullanılmalıdır. Paslanmaz tanklar uygun değildir.

İşletme sıcaklığı normal oda sıcaklığıdır.

Daldırma süresi banyonun durumuna göre operatör tarafından ayarlanır. Bu süre ilk kuruluştta 5 - 10 saniye, daha sonra 10 - 30 saniyedir.

Banyonun pH'ı 1.2-1.5 arasında tutulmalıdır.pH ayarlama işlemi Nitrik asit ile yapılır.

BANYO BAKIMI BESLEMESİ :

Pasivasyon banyolarının takviyesi önerilmez, ancak gerektiğinde ilk kuruluşun 20 %'si kadar ilave ile banyonun çalışma süresi uzatılabilir.

İŞLEM SIRASI

Aşağıdaki işlem sırası önerilir :

- Çinko kaplama
- Durulama
- Nitrik aside daldırma (0.25 %)
- Durulama
- Pasivasyon
- Durulama
- Kurutma